

SOKRATES® Teakový olej

Olej pro povrchovou úpravu dřeva pro venkovní a vnitřní prostředí



Složení: SOKRATES® Teakový olej je modifikovaný rostlinný olej rozpuštěný v přírodním rozpouštědle.

Charakteristika:

SOKRATES® Teakový olej: je vynikající prostředek k čištění a ošetřování zahradního nábytku a jiných výrobků z teakového dřeva, akátu nebo podobných dřev. Teakový olej oživuje povrch dřeva, odstraňuje lehké šedivění a nečistoty. Obnovuje barvu a strukturu dřeva. Krátkodobě odolává působení vody a povětrnostním vlivům. Má příjemnou vůni a snadno se používá.

Není určeno pro přímý styk s potravinami, krmivy a pitnou vodou.

Vlastnosti nátěrové hmoty:

❖ Obsah netěkavých složek	96- 98 %
❖ Rozpouštědla	< 0,50%
❖ Viskozita pro zpracování ISO 4mm	20 s
❖ Spotřeba na jeden nátěr	40-33 g/m ²
❖ Vydatnost jeden nátěr	25-30 m ² /l
❖ Specifická hmotnost	0,945 g/cm ³
❖ Bod vzplanutí	+ 230° C
❖ VOC	< 2 %
❖ Dodávaná forma	Připraveno k použití
❖ Odstín	natur
❖ Zápach při aplikaci a zasychání	výrazný
❖ Dolep	bez dolepu
❖ Doporučený počet nátěrů 1x	max. 2x

Zasychání :

❖ Zaschlý povrch	od 24 hod.
❖ Přetíratelnost	24 hod.
❖ Proschlý povrch	5 až 10 dnů

Použití:

Teakový olej je určený pro Profi a HOBBY použití.

Bezpečnostní list bude předložen na vyžádání, nebo [www. barvy-sokrates.cz](http://www.barvy-sokrates.cz)

Pro ošetření, péči a osvěžení dřeva v interiéru a s omezenou expozicí exteriéru, například na zahradní nábytek a pod. **Není vhodné ošetřovat bytový nábytek, vnitřní obložení stěn a pod. přímo v interiéru domů, protože nedostatek čistého vzduchu a světla způsobuje schnutí, což může následně vést k nepříjemnému zápachu.**

Nepoužívejte při teplotách pod + 10°C a vyšší relativní vlhkosti vzduchu nad 80%. Zpomalené vsakování, zasychání a hustota oleje. Podle stupně zatížení přímými povětrnostními vlivy nutno 1x až 2x pravidelně ošetřit novým nátěrem.

Upozornění pro aplikaci:

Olej vlivem vysoké sušiny a zvláště vysoké penetrační schopnosti, prosakuje do okolního neošetřeného dřeva až v desítkách centimetrů.

Nanášení:

Před použitím rozmíchejte celý obsah obalu! Po použití obal důkladně uzavřete!

SOKRATES® Teakový olej se aplikuje hadříkem, houbičkou nebo vhodným štětcem. Přebytečný olej postupně stahujte! **Minimální teplota nátěrové hmoty, vzduchu i podkladu +10 °C a to po celou dobu schnutí. Doporučená teplota pro aplikaci: + 18 °C až + 23 °C.**

Ředidlo: neředí se

Čištění nářadí: terpentýn, nebo jiné organické rozpouštědlo např. 8500.

Příklad nátěrového postupu:

1. Povrch očistěte a přebrouste. Před aplikací proveďte zkušební nátěr z důvodu zjištění kompatibility s případným předchozím olejem.
2. Naneste **SOKRATES® Teakový olej** jemně a rovnoměrně ve směru struktury dřeva. Vydatnost 25-30 m²/l
3. Po 15 až 20 minutách setřete dosucha přebytečný, nevsáklý olej, který nebyl vstřebán a rozleštěte.
4. **Nanáší se v jednom nátěru.** V případě silně savého podkladu max. 2 nátěry. Každý nátěr musí zasychat 24 hod. **Během nanášení a sušení intenzivně větrejte!!**

Po nanesení oleje na podklad – dřevo nebo kámen – velmi pečlivě sledujte otevřenou dobu pro rozleštění. Otevřená doba je časová lhůta, ve které lze povrch oleje nebo olejovosku dokonale a snadno rozleštit. Po uplynutí této lhůty bude povrch nezpracovatelný. Povrch zůstane nepravidelně lesklý a lepkavý. Takový povrch se musí nechat úplně zaschnout i několik dnů a odbrousit

V exteriéru a ve vlhkém prostředí, kde může hrozit napadení dřeva dřevokaznými houbami, je nutné podklad předem ošetřit biocidním přípravkem **Lignofix E-profi**. Mezi napouštěním dřeva Lignofixem E profi a aplikací oleje musí být dodržena lhůta min. 48 hodin.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

Používejte vhodné pracovní rukavice. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Při zasažení oka vyplachujte proudem čisté vody! **Při práci dostatečně větrejte !**

Olejem nasycené hadry, pracovní náčiní a nebo pracovní oděv se mohou v suchu v případě nahromadění tepla samy vznítit. Proto všechny hadry apod. po použití přechovávejte v uzavřené nádobě s vodou a poté zlikvidujte.

Likvidace obalů s tekutými zbytky nátěrové hmoty:

Při likvidaci obalů s tekutými zbytky nátěrové hmoty je nutno postupovat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech, ve znění prováděcích předpisů (vyhlášky MŽP č.381/2001 Sb. Katalog odpadů, vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady). Zbytky našich nátěrových hmot je možno likvidovat v souladu se zněním jmenovaných předpisů.

Poznámka:

Na ucelené plochy používejte vždy materiál z jedné výrobní šarže. Při užití stejné výrobní šarže je zaručen stejný barevný odstín a lesk. Barevné odstíny a stupně lesku různých šarží doporučujeme před aplikací smíchat ve větší nádobě.

Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrové hmoty, včetně správné aplikace celého předepsaného nátěrového systému. To znamená, že vždy musí zvážit všechny okolnosti, které mohou ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Reklamací barevných odstínů a stupně lesku uznáme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru, který bude předložen k reklamaci. Na případné reklamace odstínu a lesku, nebo kvality dodané barvy uplatňované po spotřebování celého obsahu obalu s NH nebude brán zřetel. Toto opatření se netýká případné reklamace životnosti NH. Výrobce Building Plast spol. s r.o. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.

TECHNICKÝ LIST

Dodatek:

Tyto údaje jsou údaji orientačními, jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokladatelnými vlivy při zpracování. Doporučujeme provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh výrobku. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní podmínky, proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec obsahu tohoto technického listu, nebo údaje odchylující se od údajů uvedených v tomto technickém listu, vyžadují potvrzení výrobního závodu. Na tyto případy se vztahují všeobecné obchodní podmínky výrobce.

Reklamac:

Reklamac barevných odstínů a stupně lesku, bude uznána pouze tehdy, pokud byl před realizací proveden zkušební nátěr a ten byl reklamován. Při použití stejné výrobní šarže je zaručen stejný barevný odstín. Barevné odstíny různých šarží doporučujeme před aplikací

smíchat ve větší nádobě a dokonale rozmíchat. Typ, povrch a barevnost dřeva ovlivňují výsledný odstín nátěru.

Podrobnější informace jsou uvedeny v Bezpečnostním listě výrobku.

SOKRATES® Teakový olej je hořlavá kapalina třídy nebezpečnosti IV.

Nesmí zmraznout při přepravě a skladování.

Skladujte při teplotách od min. +5 °C až + 25 °C.

Balení: 0,6 L; 2 l

Podle podmínek zákona č. 136/2002 si výrobek uchovává své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně do data uvedeného na obalu.

**ADR/RID – Nepodléhá značení
ČSN EN ISO 9001**

Sušina %	Hustota g/cm ³	VOC kg/kg	Max.prah těk.láték g/litr	Obsah těk.láték g/litr
95-98	0,945	0,0047	nestanoveno	4,7

Kategorie: nezařazen

Pro firmu: BUILDING PLAST spol. s r.o.

Nádražní ulice 786

503 51 Chlumec nad Cidlinou, CZ

tel.: +420 495 489 000

email: info@barvy-sokrates.cz

<http://www.barvy-sokrates.cz>

Země původu: Holandsko